

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B18249 Classic

Faserstoff des Trägergewebes	ASTM D578	Glass EC 3 (Beta yarn)	
Type of support cloth			
Tissu			
Flächengewicht Rohgewebe	DIN EN 12127	450	g/m ²
Weight of base fabric			
Poids du Tissu Support			
Beschichtungsart		PTFE	
Type of coating			
Nature de l'enduit			
Flächengewicht gesamt	DIN EN ISO 2286-2	1300	g/m ²
Total weight			
Masse totale			
Gesamtdicke	DIN ISO 2286-3	0,8	mm
Total thickness			
epaisseur total			
Weiterreißkraft K/S	DIN 53363	400 / 400	N
Tear Resistance warp/weft			
Resistance à la Déchirure en chaine/en trame			
Höchstzugkraft K/S	DIN EN ISO 1421	6000 / 5500	N/5 cm
Tensile strength warp/weft			
Resistance a la traction en chaine/en trame			
Haftung	DIN 53357	80	N/5 cm
Adhesion			
Adhesion			
Transluzenz bei 550 nm	DIN 5036	~10-13%	
Transmittance at 550 nm			
Solare Reflektion	DIN EN 410	76 ± 4%	
Solar Reflectance			

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%, Werte ohne Nachkommastellen sind auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%, numbers without a decimal place are rounded down to the next integer. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.